

Ultra-RS

Renovierspachtel

Dispersionsspachtel, gebrauchsfertig, für innen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Dispersions-Füllspachtel
Anwendungsbereich:	Im Innenbereich einsetzbar. Jansen Ultra RS ist eine extrem leichte Spachtelmasse zur Reparatur von Löchern, Rissen, Fehlstellen und Beschädigungen. Einfache Handhabung, da das Material gebrauchsfertig eingestellt ist. Aufgrund der pastösen Viskosität ist eine tropffreie und dickschichtige Applikation problemlos möglich. Geeignet zum Schließen und Glätten von Beschädigungen (Dübellöchern, Ausbrüchen usw.) an Decken- und Wandflächen aus Porenbeton, Gipsbauplatten, Holz, Gips, Putz, Mauerwerk und Beton. Ultra RS ist aufgrund seines niedrigen Gewichts auch sehr gut im Modellbau verwendbar. Auf Metall- oder Kunststoffoberflächen nicht einsetzbar.
Produkteigenschaften:	Hochfüllender, leicht ziehbarer Renovierspachtel. Schrumpf- und rissfrei bis 1 cm Schichtdicke. Tiefere Löcher können nach ca. 30 Minuten nachgelegt werden. Aufgrund seines niedrigen spezifischen Gewichts ist Ultra-RS sehr ergiebig und somit auch wirtschaftlich.
Farbtöne:	Weiß
Packungsgrößen:	1 ltr

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylatdispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	Ca. 0,34 g/cm ³
Konsistenz:	Pastös
Verarbeitungstemperatur:	Für Objekt und Umluft nicht unter + 5 °C und nicht über +30 °C

Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Schichtdicken bis 1 cm können nach ca. 60 Minuten überstrichen werden, Schichtdicken über 1 cm nach ca. 3 Stunden. Durchgehärtet ist Ultra-RS nach Trocknung über Nacht. Die Werte können bei höherer Luftfeuchtigkeit bzw. niedrigen Temperaturen stark abweichen.
Überstreichbarkeit:	Sowohl mit Acryllacken als auch mit Dispersionsfarben oder überklebbar mit Tapete.
Produkt-Code:	M – DF 01

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbehandlung:	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren. <u>Gipsputz und Gipskartonplatten</u> säubern und von Staubresten befreien. <u>Beton und Porenbeton</u> säubern und leicht anfeuchten. <u>Zementputz und Mauerwerk</u> säubern und leicht anfeuchten. <u>Rohes Holz</u> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Aqua Ultra-Primer oder Jansen ISO-Malervorlack grundieren. Hartfaserplatten müssen in jedem Fall grundiert werden. <u>Altputzflächen</u> benötigen in jedem Fall eine geeignete Grundierung. <u>Neuer Putz</u> enthält noch viel Feuchtigkeit und sollte erst nach Trocknung beigearbeitet werden. <u>Intakte Altanstriche</u> gut anschleifen, schadhafte Altanstriche entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.</p>
Anwendung:	Die Spachtelklinge zum Einbringen der Spachtelmasse relativ flach ziehen. Hierdurch entsteht auf der Spachtelstelle ein mini-maler Wulst, der bei der Trocknung glatt ausspannt.
Auftragsarten:	Mit jedem rostfreien Spachtelmesser
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung:	Unbedingt trocken, kühl und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895